



# MÉLÈZE ALTI-THERMO

DIMENSION : 19x170 mm  
 ESSENCE : Mélèze (EcoThermo)  
 LAME : Massif brossé

PROFIL: Micro 2 (Lg 12)  
 Réf. A88




ZONE MONTAGNE

**sivalbp**<sup>®</sup>  
 bois, technologie & design

Visuel non contractuel

## PROFIL : MICRO 2 (LG 12) 19x170



RAINAGE  
 EN EXTRÉMITÉ

- **Languette conique** : performance d'emboîtement et gain de temps à la pose.
- **Rainage en extrémité** : facilite l'emboîtement et réduit les chutes.

## CARACTÉRISTIQUES

- Lame massive EcoThermo.
- Profil **Micro 2 LG 12 mm** traditionnellement posé en montagne, **rainage en extrémité** : facilite l'emboîtement et réduit les chutes.
- Brossage à vitesse lente donnant du relief à la lame en creusant les veines tendres du bois.
- Les lames thermo-traitées s'éclaircissent dans les premières semaines sous l'effet des UV et selon l'exposition et l'architecture du bâtiment. Elles évolueront ensuite vers un grisaillement naturel.
- La gamme Sivalbp -Montagne-Authentic propose une offre de produits sans finition : l'esthétique du bois au naturel.

## PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Produit préconisé pour des altitudes supérieures à 1 000 m et avec une protection de moyenne à forte. Ne convient pas aux architectures sans avant toit.

## LES + SIVALBP

- Un bardage bois EcoThermo, très respectueux de l'environnement
- Excellente stabilité dimensionnelle et tenue dans le temps
- L'esthétique des vieux bois pour un style rustique
- Un veinage marqué pour un bardage de caractère
- Utilisation possible en intérieur comme en extérieur sous conditions de mise en œuvre

## LA TEINTE : BRUT



## L'ESSENCE : MÉLÈZE (ECOTHERMO)

**Mélèze** : essence naturellement classe 3.2. Essence de provenance européenne certifiée PEFC (PEFC/10-31-1593).  
**Singularités et nodosité** : essence à croissance lente, au grain fin et homogène ; nœuds moyens.



Promouvoir la gestion durable de la forêt  
[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)



• Process écologique sans adjuvant chimique. Durabilité et stabilité exceptionnelles. Résistance aux contraintes climatiques extérieures.



NF EN 14915  
 Toutes nos lames sont conformes au marquage CE

ESSENCE DE BOIS	PROCESS THERMIQUE	DURABILITÉ	PROPRIÉTÉS TECHNIQUES		
<b>Mélèze</b>	<b>Thermo-stabilisation</b> Process écologique, respectueux de l'environnement et sans produit chimique. Il consiste à humidifier et chauffer le bois à très haute température. Ce procédé confère une durabilité et une stabilité aux lames et atténue fortement le phénomène de retrait. Il apporte une coloration caramel dans la masse et neutralise les poches de résine.	<b>Classe d'emploi :</b> <b>3.2</b> (hors aubier) selon FD P20-651	<b>Comportement au feu</b>	<b>Caractéristiques thermiques selon NF EN 12 524</b>	<b>Perméabilité à la vapeur d'eau selon NF EN 12 524</b>
Origine : Europe Qualité : Choix A/B			Classement de la réaction au feu : EUROCLASSE D-s2, d0 (suivant la norme 14915)	Résistance thermique	Facteur de résistance à la vapeur d'eau : 88 µ
Certifié PEFC			Masse combustible MJ/m <sup>2</sup> : 187	R en m <sup>2</sup> . K/ W : 0,17	
Impact carbone : 4,82 kg CO <sub>2</sub> éq./m <sup>2</sup> (hors module D)*		Support durable jusqu'à 50ans		Masse volumique : 670 kg/m <sup>3</sup> à 12% d'humidité	

\* Consultez notre fiche FDES sur la base INIES

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Contrainte de rupture à la compression : NC* N/mm <sup>2</sup>	Contrainte de rupture à la traction : NC N/mm <sup>2</sup>	Contrainte de rupture au cisaillement : NC	Contrainte de rupture à la flexion : NC N/mm <sup>2</sup>	Module d'élasticité en flexion : NC N/mm <sup>2</sup>	Conforme pour mise en œuvre en zone Q4
--	--	--	---	---	--

PRÉPARATION FINITION	TEINTE	SECTION UTILE	LAME	LONGUEURS* (selon disponibilités)	FIXATIONS	CONDITIONNEMENT
<b>Brossage</b>	brut	19x170 mm	Massif brossé	3,00 - 4,00 m	<b>2 fixations</b> (voir conseils de pose ci-dessous)	Paquets x lames/paq : 48x4

Pour les lames massives rainées en bout, la longueur utile est égale à la longueur courante d'approvisionnement facturé, moins 30 mm.  
 NPD : Not performance Declared. NC : Non Communiqué.

## CONSEILS DE POSE



**Pour assurer une bonne mise en œuvre, il convient de respecter les règles édictées par le DTU 41.2 et par notre cahier technique.**

- Stockage au sec, sur pile aérée et dégagée du sol.
- Pose **horizontale ou verticale** (double tasseautage obligatoire pour pose verticale).
- L'épaisseur des tasseaux d'ossature secondaire doit être de 27 mm minimum.
- L'entraxe de l'ossature secondaire doit être compris entre 40 cm et 65 cm.
- Pour les surfaces cintrées, le rayon de cintrage doit être supérieur à 7 m.
- La pose d'un pare-pluie répondant à la norme est obligatoire (sauf béton banché).
- Ventilation impérative : entrée et sortie d'air sur l'extérieur avec grille d'aération haute et basse
- Garde au sol obligatoire de 20 cm au minimum.
- Assemblage des lames par emboîtement (rainure et languette sur les 4 côtés).
- Fixation par vis ou pointes INOX torsadées ou annelées -2 fixations - 1 fixation visible dans la partie haute de la lame située dans le tiers supérieur + 1 fixation en partie basse de la lame située à au moins 15 mm de la rainure.
- La pénétration des têtes de fixation dans la lame ne doit pas dépasser 1 mm.

## ENTRETIEN

- Le bois est un matériau naturel et non homogène pouvant comporter certaines singularités. Les lames comportent des nœuds de différents diamètres en majorité sains et adhérents.
- Vivant, sans entretien particulier, un bois sans finition peut dans le temps présenter des moisissures de surface, leur présence ne compromet cependant en rien la durabilité des bois.
- Concernant la pérennité d'aspect il est souligné que toute essence de bois non revêtue de finition évolue vers un grisaillement naturel.

## REMARQUE GÉNÉRALE

Le bois est un matériau naturel et hétérogène, sujet à des variations dimensionnelles plus ou moins importantes, en fonction de l'hygrométrie et des conditions climatiques. Ces facteurs peuvent engendrer, entre autres, des fentes, exsudations de résine, retraits et tuilage.



Retrouvez l'ensemble de nos **DOCUMENTATIONS** sur notre site internet : [sivalbp.fr](http://sivalbp.fr)



Téléchargez notre **CAHIER TECHNIQUE** pour nos conseils de pose



Téléchargez notre **CAHIER DE MAINTENANCE** pour nos préconisations d'entretien

**sivalbp**<sup>®</sup>  
bois, technologie & design